



ТЕХЛИСТ ДЛЯ МАСТЕРА · ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА

Falerna / Фалерна

Инструкция по нанесению краски AlterItaly Falerna / Фалерна. Документ завода-изготовителя; выдаётся вместе с материалом.

Общая информация

Назначение и область применения: материал предназначен для внутренних и наружных работ. Применяется для финишной декоративной отделки элементов зданий: крыш, водосточных систем, заборов, подоконников, откосов окон, стен, потолков, колонн, балконов, террас, а также других архитектурных деталей. Материал может применяться в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Материал сертифицирован для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Свойства:

Атмосферостойкая

Компенсирует микродеформации основания

I класс стойкости к истиранию

Экологичный материал

Технические характеристики

Расход в один слой: до 118 м² (на упаковку 9 л)

Ориентировочный расход: 0,076-0,230 л/м² (до 13,1 м²/л) в 1 слой

Рекомендуемое количество слоёв: не менее 2

Фасовка: 9 л

Степень блеска: глубокоматовая (Flat)

Cookie и аналитика

Корзина и настройки сохраняются для работы сайта. Для статистики работает Яндекс Метрика, отключить её можно кнопкой «Только необходимые».

► [Подробнее](#)

Принять

Только необходимые

[Политика](#)

Готовность к эксплуатации: 28 суток

Стойкость к мытью: через 28 суток

Коллекция

Веера

Поиск

Позвонить

Корзина

Температура хранения/транспортировки: от +5 °C до +35 °C

Допустимая температура транспортировки: до -30 °C

Время высыхания указано при температуре воздуха +22 °C и относительной влажности 60 %.

Реальный расход зависит от базы материала, цвета материала, инструмента и его характеристик, толщины нанесения, разбавлял материал или нет, квалификации исполнителей работ, техники нанесения, температурно-влажностных условий проведения работ, типа, фактурности, качества подготовки и впитываемости основания, и может быть выше указанных значений.

Состав

Высококачественная водная дисперсия акрилового сополимера, отборные калиброванные наполнители, современные модифицирующие добавки, биоциды без содержания формальдегида, диоксид титана (кроме базы С), очищенная вода.

Система материалов

Для получения качественного результата краска Фалерна применяется в составе следующей системы материалов:

AlterItaly Primer PRO / Праймер ПРО: грунтовка глубокого проникновения; используется, если минеральное основание впитывающее

Prime Color Base / База: кроющая грунтовка, колеруется в соответствии с инструкцией; наносится по минеральным и деревянным поверхностям, если: вы не уверены в качестве подготовки основания, есть предпосылки к дефектовке, вы не уверены в равномерности впитывания всего основания, есть необходимость выровнять основание по цвету, краска будет наноситься в базах В и/или С

AlterItaly Фалерна / Falerna: финишная краска, глубокоматовая; наносится не менее чем в 2 слоя по подготовленному и загрунтованному основанию

Основания для нанесения

Материал наносят на предварительно подготовленные, прочно держащиеся, сухие, полностью просохшие и прогрунтованные основания. При внутренних и наружных работах материал допускается наносить на следующие основания после соответствующей подготовки:

Бетон, железобетон, кирпич

Cookie и аналитика

Корзина и настройки сохраняются для работы сайта. Для статистики работает Яндекс Метрика, отключить её можно кнопкой «Только необходимые».

► [Подробнее](#)

[Политика](#)

Искусственной черепице, металлоконструкциям, металлочерепице, черепице, профнастилу.



Коллекция



Веера



Позвонить



Корзина

Только при внутренних работах в сухих помещениях: гипсовые штукатурки и шпатлёвки, ГКЛ, ДСП, ДВП, фанера

По плитам ОСП, фиброцементным плитам, цементным плитам и специальным фасадным листовым основаниям материал допускается наносить только после специальной подготовки основания, исключающей влияние стыков, деформаций, влаги и проявление дефектов на финишном покрытии. Прямое нанесение материала на такие основания без предусмотренного подготовительного слоя не допускается.

Подготовка основания

Подготовку основания выполняйте в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 и СП 163.1325800.2014 в редакциях, действующих на дату выполнения работ.

Оцинкованные и металлические поверхности предварительно обезжирьте и обеспыльте.

Основания из чёрного металла зачистите от ржавчины и покройте высококачественной грунтовкой ГФ-021 или аналогом, в соответствии с инструкцией производителя, тщательно просушите.

Металлические поверхности окрашиваемого изделия не должны иметь заусенцев, острых кромок (радиусом менее 2 мм), сварочных брызг, подрезов от сварки, следов резки, остатков флюса.

Перед любым грунтованием тщательно удалите с основания всю пыль.

Минеральное основание, если оно впитывающее, обработайте грунтовкой глубокого проникновения AlterItaly Primer PRO / Праймер ПРО.

При выполнении работ по минеральным и деревянным поверхностям перед нанесением краски нанесите заколерованную по инструкции кроющую грунтовку Prime Color Base / База, в соответствии с инструкцией, в случаях если: вы не уверены в качестве подготовки основания, есть предпосылки к дефектовке, вы не уверены в равномерности впитывания всего основания, есть необходимость выровнять основание по цвету, краска будет наноситься в базах В и/или С.

Требования к основаниям

После подготовки основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330, быть оштукатуренным, свежошпатлёванным, прочным, сухим, чистым, ровным, прогрунтованным, обладать несущей способностью, равномерно впитывающим, не липким, не размягчённым водой, выдержанным в соответствии с инструкцией на применяемый материал, не содержать крошащихся и рыхлых участков, отслаивающихся элементов, признаков грибковых поражений, ржавчины,

Cookie и аналитика

Корзина и настройки сохраняются для работы сайта. Для статистики работает Яндекс Метрика, отключить её можно кнопкой «Только необходимые».

► [Подробнее](#)

[Политика](#)



Коллекция



Веера



Позвонить



Корзина

Условия выполнения работ

Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха, основания и материала от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %.

Перед началом наружных работ обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды не менее чем на 7 суток вперёд и не выполняйте работы при риске выпадения осадков в период, критичный для высыхания материалов.

Запрещается выполнение наружных работ:

в ранние утренние и поздние вечерние часы при наличии росы на отделяемых поверхностях;

во время выпадения осадков, а также при риске их выпадения в период, необходимый для первичного высыхания и формирования покрытия;

менее чем за 4 часа до захода солнца, если это может привести к конденсации влаги на несформированном покрытии;

при ветре, способном вызвать ускоренное высыхание материала, загрязнение поверхности пылью или ухудшение качества нанесения;

под прямыми солнечными лучами, при интенсивном нагреве поверхности, а также при тумане и иных условиях, способствующих увлажнению основания или конденсации влаги.

При выполнении наружных работ обрабатываемые поверхности должны быть защищены от воздействия осадков, конденсационной влаги, пыли и грязи не менее чем за 2 суток до начала работ, в процессе выполнения работ и минимум в течение 7 суток после их окончания.

Подготовка материала перед нанесением

Не разбавлять!

Для обеспечения однородности цвета и фактуры используйте материал одной партии.

При наличии материала из разных партий предварительно смешайте его между собой в одной ёмкости в количестве, достаточном для отделки одной стены или одного помещения.

Перед нанесением тщательно перемешайте материал от самого дна упаковки с помощью строительного миксера или электродрели с насадкой.

Перед нанесением материала на всю поверхность выполните пробный выкрас на небольшом участке тем же способом, который будет использоваться при основных работах.

Cookie и аналитика

Корзина и настройки сохраняются для работы сайта. Для статистики работает Яндекс Метрика, отключить её можно кнопкой «Только необходимые».

► [Подробнее](#)

[Политика](#)

архитектурными границами. Не допускайте технологических перерывов внутри такого участка и завершите нанесение толстого слоя на его границах.



Коллекция



Вектор



Позвонить



Корзина

Допускается транспортировка при температуре до -30 °С.

Меры предосторожности

Работайте в хорошо проветриваемых помещениях. После нанесения обеспечьте вентиляцию закрытых помещений до полного высыхания покрытия.

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов (перчатки, очки, респиратор). Не допускайте попадания материала на кожу, глаза, органы дыхания. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу, при попадании на кожу немедленно смойте большим количеством воды с мылом.

AlterItaly · SILK PLASTER · +7 495 268-07-70 · office@silkplasters.com

Cookie и аналитика

Корзина и настройки сохраняются для работы сайта. Для статистики работает Яндекс Метрика, отключить её можно кнопкой «Только необходимые».

► [Подробнее](#)

[Политика](#)



Коллекция



Векра



Позвонить



Корзина