



ТЕХЛИСТ ДЛЯ МАСТЕРА · ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА

Paola / Паола

Инструкция по нанесению краски для потолка AlterItaly Paola / Паола. Документ завода-изготовителя; выдаётся вместе с материалом.

Назначение и область применения

Материал предназначен для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В).

Применяется для окраски потолков в любых помещениях с нормальной и повышенной влажностью – жилых, офисных, общественных, в т.ч. подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Материал сертифицирован для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Основания

Материал применяется по предварительно подготовленным, прочно держащимся, полностью просохшим, прогрунтованным основаниям и их различным сочетаниям: бетон, газобетон, кирпич, пеноблоки, газосиликатные блоки, штукатурка, шпатлёвка (кроме масляных шпатлёвок), ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, ранее окрашенные поверхности, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями, а также ДСП, ДВП и фанера только в сухих помещениях.

Подготовка основания

- Подготовку основания выполняйте в соответствии с последней редакцией СП 71.13330 и СП 163.1325800 при ГКЛ как основания.
- Перед любым грунтованием основания тщательно удалите с него пыль, в том числе с помощью пылесоса и не допускайте дальнейшего его запыления на всех этапах выполнения работ.
- Обработайте основание грунтовкой глубокого проникновения ALTERITALY PRIMER PRO или грунтовкой-концентрат ALTERITALY в соответствии с инструкцией.
- Далее нанесите по инструкции кроющую грунтовку ALTERITALY BASE или PRIME COLOR BASE в случаях если: вы не уверены в качестве подготовки основания, есть предпосылки к дефектовке, вы не уверены в равномерности впитывания всего основания.

Требования к основаниям

- После подготовки основание должно быть оштукатуренным, свежошпатлёванным, прогрунтованным, прочным, без крошащихся и рыхлых материалов, сухим, чистым, ровным, без признаков грибковых поражений, без ржавчины, без отслаивания, без налета соли, обладать несущей способностью, не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров,

масел, смол, пыли и т.п.), и не иметь сколов, дыр или трещин, а качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.

- Влажность основания не должна превышать 5% для минеральных поверхностей, 1% для гипсовых поверхностей и $12 \pm 2\%$ для деревянных поверхностей.

Температура применения

Работы проводятся при температуре окружающей среды, отделываемых поверхностей и материалов от +10°C до +30°C, относительной влажности воздуха не более 65%.

Рекомендуемое количество слоёв

не менее 2

Степень блеска

1-5 GU при 85°.

Подготовка материала перед нанесением

- Не разбавлять!
- Для обеспечения однородности цвета и фактуры используйте материал из одной партии.
- Тщательно перемешайте от самого дна упаковки материал перед нанесением. При перемешивании материала важно не допустить образования пузырьков воздуха в нём.

Нанесение

- Нанесите равномерно первый слой материала, обеспечивая гладкость поверхности без дефектов.
- Каждый последующий слой наносите только после полного высыхания предыдущего, чтобы избежать неравномерности покрытия и ухудшения адгезии.
- Каждый слой должен равномерно покрывать всю поверхность, без пропусков, наплывов, просветов и нахлёстов.
- Чтобы избежать образования видимых дефектов, каждый слой материала наносите за один проход, без перерывов в нанесении, покрывая сразу весь потолок и строго соблюдайте правило мокрого края: каждая последующая полоса должна заходить на предыдущую, пока она еще не высохла.

Ориентировочный расход

0,077-0,120 л/м² (до 13 м²/л) в 1 слой. Время высыхания при температуре воздуха +22°C и относительной влажности 60%:

- межслойного высыхания: 4 часа минимум;
- до полного высыхания: 24 часа;
- до стойкости к мытью: 28 суток.

Рабочие инструменты

Валик, кисть, распылитель.

Состав

Высококачественная водная дисперсия акрилового сополимера, отборные калиброванные наполнители, современные модифицирующие добавки, консерванты без содержания формальдегида, диоксид титана, очищенная вода.

Фасовка

9 л

Срок хранения

4 года со дня изготовления, в заводской невскрытой упаковке, при обязательном соблюдении условий хранения и транспортировки.

Хранение и транспортировка

Материал необходимо хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C, в оригинальной, невскрытой, герметично закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1,5 м от нагревательных приборов, и не менее 0,5 м от наружных стен, в местах, недоступных для детей.

Меры предосторожности

- Работайте в хорошо проветриваемых помещениях. После нанесения обеспечьте вентиляцию закрытых помещений до полного высыхания покрытия.
- При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов (перчатки, очки, респиратор). Не допускайте попадания материала на кожу, глаза, органы дыхания. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу, при попадании на кожу немедленно смойте большим количеством воды с мылом.